ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

C.P.A. S.R.L.

ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МЕМБРАНА ИЗ ПВХ – ELBE BLUE LINE 150

ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАССЕЙНОВ

C.P.A. Srl - Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173 615693 – Fax 0173 620922
web: www.cpa-piscine.it - mail: cpa@cpa-piscine.it
P.IVA 02857780049 – Nr. Iscr. reg. imprese Cuneo : 02857780049 – Nr. REA : 242059

Ver.04 – 2019-06-10

ELBE blue LINE SBG 150

Пластифицированная гидроизоляционная мембрана из поливинилхлорида (ПВХ-П) армированного синтетическим волокном, предназначена для покрытия бассейнов.

Produced according to EN 15836-2

Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools
Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1.5 mm

Произведено в соответствии с EN 15836-2
Пластифицированные поливинилхлоридные (PVC-P) мембраны для плавательных бассейнов.
Часть 2. Армированные мембраны номинальной толщины, равной или превышающей 1,5 мм.

Produced according to EN 13967 | CE-certification 1213-CPR-036

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet
Type of application: Damp proof sheet Type A and Tanking sheet Type T

Произведено в соответствии с EN 13967 | Сертификация CE 1213-CPR-036
Гибкие листы для гидроизоляции - Пластиковые и резиновые влагонепроницаемые листы
Тип приложения: Damp proof sheet Type A and Tanking sheet Type T

KSW approval for the use in contact with swimming and bathing pool water for indoor and outdoor swimming pools

Одобрено KSW для использования в контакте с водой для плавания во внутренних и наружных бассейнах

Harmless for health according to EN 71-3 Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements (heavy metals)

Характеристики

Устойчив к старению.
Устойчив к УФ-лучам.
Устойчив к хлорированной воде.
Устойчив к постоянной температуре воды макс. + 32
Сварка горячим воздухом.
Высокая механическая прочность.
Стабильность размеров.
Высокая гибкость при низких температурах.
Соответствует REACH.
Не устойчив к смоле, битуму, маслу, топливу и другим растворителям.
Не устойчив к прямому контакту с другими типами пластиковых материалов, такими как полистирол.

Технические данные

Основные характеристики	Эксплуатационные качества	Норматив
Толщина	1.5 mm ± 5 %	EN 1849-2
Масса на единицу площади	1.8 ± 0,1 kg/m²	EN 1848-2
Ширина	1.65 / 2.00 m ± 5 mm	EN 1848-2
Длина рулона	25 m - 0 / + 1.5 %	EN 1848-2
Ровность	≤ 10 mm	EN 1848-2
Прямолинейность	≤ 30 mm	EN 1848-2
Впитывание воды	≤ 1 % of mass	EN ISO 62 Method 1
Содержание CaCO3	≤ 3 % of mass	Atomic absorption spectrometry
Прочность на растяжение:		
- Максимальное растягивающее усилие	≥ 1100 N/50 mm	EN 12311-2
- Относительное удлинение при разрыве	≥ 18 %	EN 12311-2
Устойчивость к расслоению	≥ 80 N/50 mm	EN 12316-2

Сопротивление разрыву с начальным разрезом (гвоздь)	≥ 450 N	EN 12310-1
Деформация после воздействия тепла (80 ° C / 6 ч)	≤ 0.5 %	EN 1107-2
Водонепроницаемость (400 кПа / 72 ч)	Превыш.	EN 1928 B
Прочность водонепроницаемости:		EN 1296 B
- против старения (60 кПа / 24 ч)	Превыш.	EN 1928
- против химикатов (60 кПа / 24)	Превыш.	EN 1847
Ударная прочность	≥ 300 mm	EN 12691 A
Устойчивость к статической нагрузке (20 кг / 24 ч)	Проходит	EN 12730 B
Стойкость к порезам на стыках	≥ 1100 N/50mm	EN 12317-2
Стойкость к сгибаемости при низкой температуре (- 25 ° C)	Без изгибов	EN 495-5
Видимые дефекты	Без дефектов	EN 1850-2
Устойчивость к искусственному старению (3000 ч)	≥ 3 согласно EN 20105-A02	EN ISO 4892-2:2006 Method A cycle No. 1
Устойчивость к действию микроорганизмов	Массовая потеря ≤ 1 %	EN ISO 846:1997 D
Устойчивость к бактериям streptoverticillium reticulum ATCC 25607	Нет пятен	EN ISO 846:1997 C
Устойчивость к хлору	Норм. значение ≥ 3	EN 15836 Annex C
Стойкость к окрашивающим агентам	Норм. значение ≥ 2	EN 15836 Annex D

ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Хранить рулоны в горизонтальном положении, при температуре от + 5 ° C до + 35 ° C, не допуская солнечного / ультрафиолетового излучения, дождя, снега, льда и других погодных воздействий. Обработка должна проходить при температуре выше + 10 ° C.
Гидроизоляционная мембрана должна быть установлена в соответствии с нашим Руководством по установке для армированных мембран для бассейна. Сварка всех мембранных перекрытий должна производиться с использованием сварочных аппаратов горячим воздухом и прижимных роликов или автоматических сварочных аппаратов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Примечание

- Установщик / клиент должен проверить соответствие продукта для предполагаемого использования. Установщик / клиент несет единоличную ответственность за надлежащее использование, сборку и обработку изделия. Продукт не подходит для горок в бассейнах.
- Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции в соответствии с нашими общими условиями продаж и доставки. Все декларации соответствуют нашим текущим нормам.
- Для защиты претензий по гарантии убедитесь, что дистрибьютор проинформировал клиентов о нашей информации по уходу и гигиене.
- Информация, содержащаяся в этом документе, может изменяться по усмотрению изготовителя без уведомления потребителя/клиента вместе с изменениями продукта, о котором идет речь в данном документе: клиент обязан проверять постоянное соответствие продукта информационному листу.
- Этот документ ни в коей мере не заменяет техническую документацию, касающуюся указанного продукта, поставляемого изготовителем этого изделия.
- Настоящий документ может быть изменен полностью, без предварительного уведомления потребителя/клиента.
- C.P.A srl не несет ответственности за любые проблемы, возникающие из-за неправильного понимания текста.
- Кроме того C.P.A srl, снимает с себя всю ответственность