



C.P.A. S.R.L.

**ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МЕМБРАНА ИЗ ПВХ –  
ELVEBASIC120  
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАССЕЙНОВ**



**ELBEbasic LINE SBG 120**

Пластифицированная гидроизоляционная мембрана из поливинилхлорида (ПВХ-П) армированного синтетическим волокном, предназначена для покрытия бассейнов.

**Технические данные**

Основные характеристики	Эксплуатационные качества	Норматив
Толщина	1.20 mm ± 5 %	DIN EN 1849-2
Прочность на растяжение:		
- Максимальное растягивающее усилие	≥ 1000 N/50mm	DIN EN 12311-2
- Относительное удлинение при разрыве	≥ 18 %	DIN EN 12311-2
Сопротивление разрыву с начальным разрезом (гвоздь)	≥ 400 N	DIN EN 12310-1
Прямолинейность	≤ 50 mm	DIN EN 1848-2
Ровность	≤ 10 mm	DIN EN 1848-2
Водонепроницаемость (400 кПа / 72 часа)	Превыш.	DIN EN 1928 B
Прочность водонепроницаемости:		DIN EN 1296
- против старения (60 кПа / 24 ч)	Превыш.	DIN EN 1928 B
- против химикатов (60 кПа / 24)	Превыш.	DIN EN 1847
Ударная прочность	≥ 300 mm	DIN EN 12691
Устойчивость к статической нагрузке (20 кг / 24 ч)	> 20 kg	DIN EN 12730 B
Стойкость к порезам на стыках	≥ 1000 N/50mm	DIN EN 12317-2
Деформация после воздействия тепла (80 °C / 6 ч)	≤ 0.5 %	EN 1107-2
Стойкость к сгибаемости при низкой температуре (- 25 °C)	Без изгибов	DIN EN 495-5
Видимые дефекты	Без дефектов	DIN EN 1850-2

**Свойства**

Устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Устойчив к старению и коррозии.

Термическая сварка.

Антимикробный.

Не содержит тяжелых металлов и веществ серьезного воздействия (SVHC – Вещества серьезного воздействия); физиологически безопасный в соответствии с EN 71-3.

Устойчив к обычным моющим средствам для бассейнов в строгом соответствии с инструкцией по применению и при температуре воды до + 32 °C.

Не устойчив к смоле, битуму, маслу, топливу и другим растворителям.

Не устойчив к прямому контакту с другими типами пластиковых материалов, такими как полистирол.

**Хранение и применение**

Хранить рулоны в горизонтальном положении, при температуре от + 5 °C до + 25 °C, не допуская солнечного / ультрафиолетового излучения, дождя, снега, льда и других погодных воздействий. Обработка должна проходить при температуре выше + 10 °C.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА

**Примечание**

- Установщик / клиент должен проверить соответствие продукта для предполагаемого использования. Установщик / клиент несет единоличную ответственность за надлежащее использование, сборку и обработку изделия. Продукт не подходит для горок в бассейнах.
- Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции в соответствии с нашими общими условиями продаж и доставки. Все декларации соответствуют нашим текущим нормам.
- Для защиты претензий по гарантии убедитесь, что дистрибьютор проинформировал клиентов о нашей информации по уходу и гигиене.
- Информация, содержащаяся в этом документе, может изменяться по усмотрению изготовителя без уведомления потребителя/клиента вместе с изменениями продукта, о котором идет речь в данном документе: клиент обязан проверять постоянное соответствие продукта информационному листу.
- Этот документ ни в коей мере не заменяет техническую документацию, касающуюся указанного продукта, поставляемого изготовителем этого изделия.
- Настоящий документ может быть изменен полностью, без предварительного уведомления потребителя/клиента.
- С.P.A srl не несет ответственности за любые проблемы, возникающие из-за неправильного понимания текста.
- Кроме того С.P.A srl, снимает с себя всю ответственность за возможные неточности, содержащиеся в этом документе, если это связано с ошибками печати или транскрипции.